

Prüfungs-Bericht

Antrag Nummer: 9-3-08

Antragsteller: CD-Color GmbH & Co. KG
Katharinenstraße 61
52353 Düren

Prüfungsantrag vom: 01.09.2008

Bestell Nr. oder Zeichen: Herr Thäwel

Beantragt: Prüfung der Sicherheit von Spielzeug gemäß DIN EN 71:2002
Teil 3: Migration bestimmter Elemente

Probeneingang: 02.09.2008

Probenbezeichnung: 4 abgefüllte Gebinde à ca. 375 ml
Datum : 01.09.2008
Kennzeichnung : LUCITE Lactec Satin Color
LUCITE Lactec Gloss Color
LUCITE Lactec Parquet Satin
LUCITE Lactec Parquet Gloss

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vom Antragsteller eingereichten und untersuchten Proben.
Falls nicht anders schriftlich vereinbart, wird das eingereichte Probenmaterial 4 Wochen nach Erstellung des Prüfungs-Berichtes entsorgt.

Geschäftsführer: Andreas Keiner, Amtsgericht Gießen HRB-Nr. 3614
Büro und Labor: Felsweg 10, 35435 Wetzlar
Postfach 10 04 39, 35334 Gießen
Bankkonten: Volksbank Mittelhessen (BLZ: 513 900 00) Kto.: 819603
Sparkasse Gießen (BLZ: 513 500 25) Kto.: 225001756
Sparkasse Wetzlar (BLZ: 515 500 35) Kto.: 2014488

Telefon: (06 41) 8 61 88
Telefax: (06 41) 8 63 87
Internet: www.institut-lackpruefung.de
E-Mail: info@institut-lackpruefung.de
USt-IdNr. DE 213687861

Prüfung der Sicherheit von Spielzeug gemäß DIN EN 71:2002 – Teil 3: Migration bestimmter Elemente

Dieser Teil der Europäischen Norm legt Anforderungen und Prüfverfahren für die Migration der Elemente Arsen, Antimon, Barium, Cadmium, Chrom, Quecksilber, Blei und Selen aus Spielzeugmaterialien und Spielzeugteilen ausgenommen Materialien, die nicht zugänglich sind, fest.

	Grenzwert	LUCITE Lactec			
		Satin Color	Gloss Color	Parquet Satin	Parquet Gloss
Antimon	60 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg
Arsen	25 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg
Barium	1000 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg
Blei	90 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg
Cadmium	75 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg
Chrom	60 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg
Quecksilber	60 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg
Selen	500 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg	< 5 mg/kg

Die Forderungen der DIN EN 71:2002 – Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug) werden von den geprüften Produkten erfüllt.

Wettenberg, 09.09.2008
Zeichen: Se/zu

Textseiten: 2
Anlage: --

Institutsleiter

Keiner

Sachbearbeiter

Seim